

Tabas Golshan Cement Co.

No. 167, 2nd Flr, Sepehr St,
Farahzadi Blvd , Shahrok-e-gharb, Tehran - Iran.
Tel.&fax: (+98 21) 8857 9481 - 3

تاریخ: ۸/۰۲/۹۴
شماره: ۱۹۰۰۷۴

پیوست: دارد



(سمانه تعلیل)

شرکت سیمان طبس کاشن

• تهران- شهرگ غرب، بلوار فرج‌آدی،
خیابان سپهبد پلاک ۱۶۴ - طبقه دوم
تلفن: ۰۲۱-۱۸۱۹۳۵۸۸-۰۲۱-۱۸۵۸۸-

تاریخ: ۸/۰۲/۹۴

سرپرست محترم معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان طبس

جناب آقای مهندس عهدی اخوان صفار

موضوع: آغازیز سیمان تولیدی و قیمت فروش

با سلام
احتراماً پیو جلسه مورخ ۸/۰۲/۹۴ در محل معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان طبس
ضمن تشکر از زحمات پیارینه جنابعالی در رفع مشکلات شهرستان و همکاری صیغه‌هایه با مجموعه
شرکت سیمان طبس گلشن، آغازیز شیمیایی و فیزیکی سیمان تیبا به پیوست جهت استحضار جنابعالی
تقدیم می گردد. لازم به ذکر است قیمت فروش محصولات درب کارخانه با احتساب مالیات و عوارض
(ادرصد) به شرح زیر می باشد:


- ۱ سیمان فله تیب دو ۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱ دیال بازاری هرتن.
- ۲ سیمان پاکی تیب دو ۰۰,۰۰۰,۰۰۱ دیال بازاری هرتن.

محمد ابراهیم
مدیر عامل

۱۳۸۳
۲۰ شهمر

Tabas Golshan Cement Co.

No. 167, 2nd Flr. Sepehr St.,
Farahzadi Blvd., Shahrok-e-Gharb, Tehran - Iran.
Tel.&Fax: (+98 21) 8857 9481 - 3



شرکت سیدمان طبس کلشن

• تهران - شهرک غرب، بلوار فرج‌آبادی،
خیابان سپه، پلاک ۷۶۰ - طبقه دوم
تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۷۷۵۴۳-۲۱.

Tabas Golshan Cement Laboratory

Portland Cement (Type II)			
Chemical-analysis		Physical-analysis	
SiO ₂	22.00	Residue 0.09 mm (%)	4.1
Al ₂ O ₃	4.90		
Fe ₂ O ₃	3.70	Residue 0.2 mm (%)	0.1
CaO	63.50		
MgO	1.60	Blaine (cm ² /g/r)	3246
SO ₃	1.30		
K ₂ O	0.72	Initial Setting Time (min)	185
Na ₂ O	0.58		
CL	0.018	Final Setting Time (hour)	4
L.O.I	0.16		
F.ca o	0.8	Autoclave Expansion	0.2
IR-	0.4		
SiM	2.56	Compressive Strength 3 days (kg/cm ²)	160
AlM	1.32		
LSF	91.0	Compressive Strength 7 days (kg/cm ²)	210
C ₃ S	50.1		
C ₂ S	25.3	Compressive Strength 28 days (kg/cm ²)	385
C ₃ A	6.7		
C ₄ AF	11.2		



سایت کارخانه: طبس کیلومتر ۳۰ جاده طبس - پژوهش - تلفن: ۰۲۱-۳۲۶۳۶۷۸۲۸
دفتر فروش: طبس، خیابان امام خمینی (ره)، بروبری فرشگاه ذوب آهن - تلفن: ۰۲۱-۳۲۳۵۲۵۲۸